

Kunststoffvergüteter Kantenkleber für bituminöses Mischgut

Beschreibung Baubit KLEVER B3 ist eine elastomervergütete, faserhaltige Bitumen-Paste.

Anwendung Baubit KLEVER B3 wird dort eingesetzt, wo ein Einbau „heiss an kalt“ vorgenommen wird und eine dauerhafte Nahtverklebung erforderlich ist.

Bedingungen Die Arbeiten sind bei Regen oder feuchtem Untergrund zu unterbrechen. Die zu behandelnde Fläche muss möglichst trocken sein. Die Oberfläche ist vor Arbeitsbeginn, falls erforderlich zu reinigen. Die Umgebungs- sowie die Bodentemperatur muss mindestens 5°C betragen.

Verarbeitung Baubit KLEVER B3 ist klar verarbeitbar. Klever B3 kann an die Anbaukante mit Bürste, Spachtel, Druckgefäss, Lanze oder von Hand aufgetragen werden. KLEVER B3 wird an die vorhandene Asphaltkante aufgebracht. Das Produkt ist kalt fliessfähig und so beschaffen, dass es in die Poren an der Kante eindringt, gleichzeitig aber eine bituminöse Schicht an der Kantenoberfläche ausbildet. Dabei geht die Fliessfähigkeit des Materials zurück, es wird „standfest“. Beim Anbau wird zunächst das Heissmischgut lose an die Kante aufgeschichtet. Die Wärme des Mischgutes reaktiviert(verflüssigt) den KLEVER B3 und das Material kann in die Hohlräume des unverdichteten Asphaltbelages an der Naht eindringen. Durch den Walzvorgang werden die Hohlräume stark verengt. Klever B3 verteilt sich in einem bergrenztem Raum an der Nahtstelle.

Zahlen & Fakten	Lieferform	Fässer à 50 kg und 170 kg
	Konsistenz	DIN EN 1425, braun/flüssig/homogen
	Dichte	ca. 0.95 g/cm ³
	Verarbeitungstemperatur	kalt, mindestens +5°C
	Flammpunkt	26°C
	Bindemittelgehalt	DIN EN 1428 48%-52%
	Lagerung	gut verschlossen ca. 1 Jahr
	Frostempfindlich	nein

Sicherheitstechnische Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Verbrauch Der Verbrauch richtet sich nach den äusseren Gegebenheiten und der Beschaffenheit der Kante.
Als grober Anhaltspunkt kann folgender Verbrauch angegeben werden:
pro cm Belagsdicke 25 – 30 g pro Laufmeter
Die Ausgiebigkeit von 1 kg Klever B3 beträgt demnach bei:
2 cm Belagsdicke 17 -20 Laufmeter
4 cm Belagsdicke 8 -10 Laufmeter
6 cm Belagsdicke etwa 6 Laufmeter

Überdosis ist zu vermeiden, denn ansonsten entsteht eine Verminderung der Standfestigkeit des Belages durch den Einfluss von Lösemittel.

Baubit KLEVER B3[®]



Baubit AG, Strassenbaustoffe
Tösstalstrasse 134
CH-8493 Saland
Tel. +41 (0)52 386 16 44
Fax +41 (0)52 386 25 43
E-Mail: info@baubit.ch
www.baubit.ch

Kunststoffvergüteter Kantenkleber für bituminöses Mischgut

Hinweise

Baubit KLEVER B3 enthält brennbare Lösemittel und ist leicht entzündbar und deshalb von allen Zündquellen fernzuhalten!

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur unverbindlichen Beratung.

Bei Anwendung unter besonderen Bedingungen ist unser technischer Dienst beizuziehen.

Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachgemässe Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.

Weitere Produkte

Im Bereich Risse die Vergussmassen **KLEVER RS** und **Kleber KBH**
Bei Belagsanschlüssen (Flanken) **ProntoFix Fugenbänder**
Zur Reinigung der Arbeitsgeräte **BITUREN Bitumenreiniger**